



UAB "VUDRA" Burnių g.17, Viešvėnai, LT-88405 Telšių r. Lietuva
Įm. kodas 304854129 PVM kodas LT100011714613
Tel. +370 673 42522, el.p.: info@vudra.lt

DEGINTOS MEDIENOS MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

1

AKLIMATIZACIJA. Aklimatizacija yra labai svarbus procesas kokybiškų medienos gaminių montavime. Ji padeda sumažinti medienos deformaciją dėl jos drėgmės pokyčių. Teigiama, kad kiekvienam medienos drėgnumo procentui pasikeitus, medienos gaminio plotis ir storis gali pakisti 1 procentu. Prieš montuojant degintos medienos dailylentes, būtina tinkamai aklimatizuoti jas mažiausiai 72 valandas aplinkoje, kurioje jos bus montuojamos. Šis procesas suteikia dailylentėms apsaugą nuo drėgmės ir užtikrina pakankamą oro cirkuliaciją. Netinkama aklimatizacija gali lemti lentų iškreipimą, išlinkimą, įtrūkimus arba pažeidimus montavimo vietose. Todėl svarbu šį procesą atlikti atidžiai, kad būtų išvengta būsimų problemų su medienos gaminiiais.

2

MONTAVIMAS ATSIŽVELGIANT Į SEZONIŠKUMĄ. Medinės dailylentės paprastai šiek tiek susitraukia karštu ir sausu vasaros metu, tuo tarpu plečiasi, kai oras yra drėgnas ir vėsesnis. Kai oras yra drėgnas, svarbu montuoti dailylentes glaudžiai, ypač jei yra rizika, kad jos per sandėliavimo laikotarpį absorbuos orą su drėgme. Esant karštiesiems orams, ypač kai mediena yra labai sausa, rekomenduojama palikti nedidelį tarpą tarp dailylenčių, kad jos galėtų išsiplėsti, prisitaikant prie kintančių orų sąlygų. Tai padeda išvengti per didelio streso medienai ir sumažina deformacijos riziką.

3

TVIRTINIMAS. Rekomenduojame naudoti nerūdijančio plieno medsraigčius. Jų ilgis turėtų būti bent 2,5 karto didesnis nei medienos storis. Tvirtindami – išilgai nuo lentos kraštų laikykitės bent 7 cm atstumo, o skersai lentos – bent 2 cm. Medsraigčius tvirtinkite kas 40-60 cm. Medsraigčiai turi būti įsukti lygiai su dailylenčių paviršiumi (neturi būti per giliai ar iškilę).

4

DARBŲ PABAIGA. Kad mediena atrodytų vientisai, rekomenduojame visus medienos įpjovimus ir kraštus apdoroti medienos alyva. Prie kiekvieno užsakymo pridame alyvos, kuria galima padengti medienos paviršius.

5

PRIEŽIŪRA. Tam, kad nuvalyti nuo degintos medienos dulkes ar kitas apnašas – naudokite vandenį bei minkštą šepetį. Nerekomenduojame aukšto slėgio plovimo įrenginio ar ypač šiukščių šepėčių, kad nebūtų pažeistas medienos paviršius.